



Laksmi

Защищаем созданное человеком



Серия LUX

Высококачественная универсальная фасадная полуматовая краска

Facade Acrylic LUX



Высококачественная универсальная полуматовая краска на основе чистого акрилата предназначена для долгосрочной защиты различных покрытий. Стойкая к воздействию агрессивных атмосферных влияний, краска обеспечивает стойкость цвета, имеет высокую адгезию к основаниям и высокую кроющую способность. Данный продукт предназначен для качественного окрашивания железобетонных конструкций, оштукатуренных, кирпичных, некоторых пластиковых, загрунтованных металлических, зашпатлеванных поверхностей, влагостойких гипсокартонных плит и обоев, для нанесений на цементно-известковые



штукатурки, цементные штукатурки, декоративные и структурные штукатурки, ДСП, ДВП, цементно-волокнистые плиты с силикатным покрытием. Так же может быть использована как покрытие для обновления окрашенных ранее фасадов. Возможно также применение для окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью, низкоэффективной вентиляцией и с высокой эксплуатационной нагрузкой (санузлы, кухни, коридоры, офисы, подвалы и т.п.), оконных откосов, а также поверхностей с регулярным образованием конденсата. Благодаря уникальному связующему, покрытие, образуемое краской, обладает высокой стойкостью к воздействию внешних факторов и сохраняет все свои защитные свойства даже в воде при подтоплении цоколей зданий в межсезонье.

Особенности:

- Атмосферостойкая
- Низкое влагопоглощение
- Высокая паропроницаемость
- Изолирующего действия
- Долговечная
- Высокая износостойкость
- Наличие фотокаталитического пигмента
- Стойкая к мытью – I класс ДСТУ 13300
- Щелочестойкая

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: при однослойном нанесении $120 \text{ г/м}^2 - 180 \text{ г/м}^2$ в зависимости от поверхности.

Подготовка поверхности

- Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочных покрытий, остатков клеевых покрытий.
- Все трещины, неровности, дефекты поверхности зашпаклевать или заштукатурить.



- Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

Перед окраской водно-дисперсионной краской **Facade Acrylic LUX** рекомендуется нанесение слоя грунтовки **Laksmi Primer LUX** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.
- Краску наносить методом распыления, кистью, валиком, малярной щеткой в один-два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов. Окрасочные работы проводить при температуре от + 5 °С до 35 °С.

Меры предосторожности

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не содержит органических токсических растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания краски, в случае попадания сразу же промыть водой. Не употреблять в пищу. Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещение следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать. Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5°С до +35°С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и остатки высохшей краски утилизировать как строительный мусор.

Срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018



Водно-дисперсионная интерьерная перламутровая декоративная
краска

Interior Pearl LUX



Водно-дисперсионная интерьерная перламутровая декоративная краска с эффектом мягкого шелка и перламутра предназначена для создания различных дизайнерских эффектов неуловимой утонченности, элегантности и воздушности в интерьерах различных архитектурных стилей: от классицизма и модерна до популярного хай-тека и лофта. Водная основа материала гарантирует отсутствие летучих соединений, что идеально подходит для людей с аллергией и тех, кто предпочитает поистине экологичные



\материалы. Краска очень хорошо подойдет для спальни или гостиной; может наноситься на бетонные поверхности, минеральные основы (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), на поверхности из гипсокартона и гипса.

Особенности:

- Износостойкость
- Влагостойкость
- Высокая кроющая способность
- Стойкая к мытью – I класс ДСТУ 13300
- Хорошая адгезия к поверхности
- Стойкость цвета
- Экологичность

Состав: акриловая дисперсия, наполнитель перламутровый пигмент, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: 1 кг на 5-7м² при нанесении кельмой или шпателем и 7-12 м² при нанесении валиком.

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочных покрытий, остатков клеевых покрытий.
- Все трещины, неровности, дефекты поверхности зашпаклевать или заштукатурить
- Стены под такое покрытие необходимо подготовить как под покраску – они должны быть идеально ровные.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.



Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Interior Pearl LUX** рекомендуется нанесение грунтовок **Primer LUX** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Краску перед применением тщательно перемешать в упаковке.
- Наносить Interior Pearl LUX необходимо кистью или шпателем из пластика или из нержавеющей стали, распределяя равномерно материал по поверхности. Окраску производить при температуре от + 5°C до + 35°C и влажности не более 85%.
- Нанесение: 1-й слой — водно-дисперсионная краска ТМ Laksmi нанести с помощью валика, для выравнивания цвета поверхности.

2-й слой — Interior Pearl LUX — хаотичными мазками с помощью шпателя из пластика или нержавеющей стали. После высыхания первого слоя нанести еще один слой, круговыми движениями в противоположных направлениях, образуя перелив на поверхности (в зависимости от необходимого эффекта)

3-й слой — Interior Pearl LUX — хаотичными мазками с помощью шпателя из пластика или нержавеющей стали.

- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов. Набор прочности через 24 часа
- После окончания работ инструменты вымыть водой.

Рекомендации

- Для подбора тона нанесите пробный образец на гладкой дощечке (ДВП, ДСП, гипсокартон и т.д.) для того, чтобы "набить руку" перед контрольным нанесением.
- Нанесение декоративного покрытия рекомендуем производить с левого верхнего угла в шахматном порядке, то есть по не высохшему краю, избегая сквозняков и резких перепадов температур.



Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до 35 °С в плотно закрытой таре.

Утилизация: Пустую тару и остатки высохшей краски утилизировать как строительный мусор.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018



Интерьерная краска Премиум класса

Interior UltraSilk LUX



Интерьерная краска Премиум класса придает окрашенной поверхности легкий шелковистый блеск. Идеально подходит для регулярной влажной уборки, в том числе дезинфицирующими средствами. Экологична, без пластификаторов, без летучих органических компонентов и растворителей. 100% акриловая вододисперсионная шелковистая краска с блеском «Яичная скорлупа». Применяется для внутренней отделки стен и потолков, например, в детских, спальнях и гостиных комнатах, а также для детских садов, школьных помещений, больниц, цехов пищевых производств и других помещений. По новой или ранее окрашенной поверхности из древесных плит, каменной/кирпичной кладки, обоев, штукатурки, загрунтованного или ранее окрашенного дерева, новой или окрашенной звукопоглощающей потолочной плитки. Идеально подходит для



обоев под покраску. За счет своего приглушенного блеска подчеркивает их структуру и придает великолепный внешний вид.

Особенности:

- Высокая стойкость к эксплуатационному износу
- Стойкая к мытью – I класс ДСТУ 13300
- Высокопрочная
- Эластичная
- Влагостойкая
- Безопасна и гигиенична
- Высокая кроющая способность

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода.
Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: при однослойном нанесении 80 г/м² - 140 г/м² в зависимости от поверхности

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочных покрытий, остатков клеевых покрытий.
- Все трещины, неровности, дефекты поверхности зашпаклевать или заштукатурить.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.



Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Interior Pearl LUX** рекомендуется обработать поверхность одной из грунтовок **Primer LUX** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Краску перед применением тщательно перемешать в упаковке, а также в процессе нанесения периодически перемешивать
- При нанесении первого слоя допускается разбавление водой до 25%, второй слой наносится без разбавления. Возможно нанесение в один слой.
- Окрасочные работы проводить при температуре выше + 5°C и влажности не более 85%. По окончании работ инструменты промыть водой.
- Наносить многоцелевой кистью с синтетическим ворсом, валиком с коротким ворсом или распылителем.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до 35 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018



Концентрат

Primer Lux



Концентрат специального строительного грунта с очень высокой проникающей способностью и укрепляющим действием для каких - либо (в том числе для особо малопористых) минеральных поверхностей. Благодаря уникальным ультрамелким частицам Primer Lux предоставляет возможность сохранения разрушающихся минеральных поверхностей, проводить работы не снимая слой старых меловых и известковых побелок. Primer Lux идеален для борьбы с высолами (останавливает капиллярную диффузию солей). Имеет высокий коэффициент адгезии (отличное



сцепление с поверхностью), образует покрытие, стойкое к воздействию атмосферных осадков и не препятствует газообмену.

Область применения

Подготовка к обработке поверхностей из бетона, цементных штукатурок и стяжек, гипсовых шпатлевок, гипсокартона, пенобетона, силикатного или красного кирпича, искусственного и природного камня, ДВП, ДСП, OSB перед штукатурными, шпаклевочными и другими отделочными работами.

Глубоко проникает в материал основы, за счет чего уменьшает интенсивность впитывания в пористых материалах. Снижает расход дорогих лакокрасочных материалов за счет меньшего количества слоев, необходимых для качественного и равномерного окрашивания. Позволяет выполнять наложение смесей для выравнивания тонким слоем без опасности их пересыхания и растрескивания. Не имеет в составе летучих органических растворителей, поэтому не имеет резкого запаха. Выпускается в виде концентрата, разбавляется водой. Отсутствие пигментов позволяет не переживать за возможность искажения цвета красок или просвечивания материала. Обработанный участок визуально отличается характерным блеском. Допускается использование при обустройстве теплых полов.

Особенности:

- Высокая проницаемость
- Укрепляющее действие
- Борьба с высолами
- Газообмен поверхности
- Безопасна для здоровья

Состав: акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 10 г/л.

Расход грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от пористости поверхности составляет 100 г/м² -200 г/м².



Подготовка поверхности

Перед грунтованием поверхность должна быть тщательно очищена от краски, которая отслаивается, высолов, пыли, быть без трещин и неровностей. Трещины и выбоины раскрыть и зашпаклевать соответствующим цементным или цементно-известковым составом. Простукиванием определяются пустоты и отслоения в штукатурке. Слои, которые слабо держатся, хрупкие слои бетона и штукатурки подлежат удалению и последующему оштукатуриванию. Старые прочные покрытия перед покраской достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств. Ржавые пятна (пятна от ржавчины и воды)

удалить с помощью металлической щетки, с последующей промывкой водой из шланга. Если после обработки дефекты поверхности не устраняются, то необходимо провести изоляцию пятен.

Грунтование поверхности

Концентрат разбавить водой в соотношении 1:4. Грунтовку наносить щеткой, валиком или методом пневмораспыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, избегая подтеков на стенах. Поверхность оставить до полного высыхания на 2 часа. Нанесение последующего слоя лакокрасочного покрытия возможно через 2 часа. Применять грунтовку при температуре от + 5 °C до 35 °C. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до + 35 °C, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!



Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003: 2018

Серия Profi

Фасадная акриловая водно-дисперсионная краска

Facade Acrylic Profi



Высококачественная фасадная акриловая водно-дисперсионная краска, предназначенная для покраски фасадов зданий и поверхностей внутри помещений, выполненных из разных минеральных основ. Краска имеет прекрасную адгезию к поверхности и обеспечивает надежную защиту. Первая универсальная матовая краска, которая применяется для почти всех оснований.

Особенности:

- Хорошая очищаемость
- Высокая паропроницаемость

- Исключительно экономична
- Суперадгезия
- Оптимальная белизна
- Высокая светоотражающая способность
- Атмосферостойкая
- Низкое влагопоглощение
- Устойчива к механическим повреждениям
- Стойкая к мытью – II класс ДСТУ 13300

Состав: акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода.
Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход на однослойное покрытие 120 г/м² - 180 г/м² в зависимости от поверхности.

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Предназначенная для окраски поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, высолов, не иметь трещин и неровностей.
- Остатки старых лакокрасочных покрытий необходимо удалить, а прочные старые лакокрасочные покрытия вымыть с помощью моющих средств.
- Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Facade Home** рекомендуется обработать поверхность одной из грунтовок **Primer LUX**, **Primer Home** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.

- Краску наносят малярной щеткой, валиком, методом распыления в один-два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Окрасочные работы проводить при температуре от + 5°C до + 35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- При проведении окрасочных работ в помещении убедитесь в хорошей вентиляции. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до 35 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

Водно-дисперсионная фасадная матовая краска

Facade Silicon Profi



Водно-дисперсионная фасадная матовая краска предназначена для окраски фасадов и цоколей жилых, торговых, промышленных, складских помещений, а также паркингов. Применяется по бетонным, оштукатуренным поверхностям, фиброцементным и минерально-волоконным плитам. Отличная паропроницаемость покрытия обеспечивает выход влаги изнутри здания. В состав краски входит силикон, который предотвращает впитывание дождевой воды и брызг в конструкцию здания, в то же время позволяя зданию «дышать». Формула краски усилена биоцидными добавками, которые предотвращают появление плесени, развитие грибка и водорослей. Окрашиваемая поверхность будет защищена от атмосферного воздействия и других внешних факторов.

Особенности:

- Самоочищающаяся. Городская грязь легко удаляется просто дождевой водой.
- Долговечная. Срок службы покрытия - не менее 10 лет
- Высокая паропроницаемость - I класс ДСТУ 7783
- Стойкая к мытью – II класс ДСТУ 13300
- Эффект «мокрого лотоса» (водоотталкивание)
- Укрывистая в мокром слое – экономит силы маляра и деньги заказчика
- Супербелая
- Экологичная
- Широкие цветовые возможности
- Тиксотропная. Особенно удобна для нанесения на вертикальные поверхности: не течет с малярного инструмента, не брызгает, не образует потеков, хорошо растекается по окрашиваемой поверхности, образуя ровное покрытие

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: 120 г/м²-180 г/м² при однослойном нанесении. На расход влияют шероховатость и пористость поверхности.

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность очистить от пыли, грязи и высолов.
- Новые бетонные поверхности можно окрашивать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца, новые фиброцементные плиты – через 6 месяцев. Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой. Сильно мелящие и непрочные поверхности расчистить до прочного основания механически или промывкой водой под давлением.

- Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором.
- Удалить слабо держащуюся краску и штукатурку пескоструйным или гидropескоструйным аппаратом, или стальной щеткой. Проверить состояние швов бетонных элементов, устранить дефекты.
- Возможные трещины в железобетонной конструкции раскрыть скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной краской. В случае поражения поверхности грибком или плесенью - обработать saniрующим средством, соблюдая соответствующие инструкции. Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть водой.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Facade Silicon Profi** рекомендуется обработать поверхность одной из грунтовок **Primer LUX**, **Primer Home** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией приведенной на упаковке грунтовки

Окраска

- Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5°C, а относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Не проводить окрасочные работы под прямыми лучами солнца.
- Краску тщательно перемешать перед применением. Краску наносят малярной щеткой, валиком, методом распыления в один-два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Рекомендуется не делать перерывов при окраске сплошной поверхности, в местах "нахлестов" работать методом "мокрое по мокрому". Заканчивать работы следует по архитектурным границам (по углам здания, под водосточными трубами и т.д.)
- Окрасочные работы проводить при температуре от + 5°C до + 35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.

- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до 35 °С в плотно закрытой таре..

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

Водно-дисперсионная фасадная краска с керамическими
микросферами

Facade Termo Coat Profi



Водно-дисперсионная фасадная краска с керамическими микросферами используется для декоративной защиты фасадов и интерьеров в жилых, коммерческих, а также других объектах. Подходящими основаниями для ее нанесения являются мелкозернистые штукатурки всех видов, поверхности, заглаженные выравнивающими массами. Краска является финишным покрытием и не требует дополнительной защиты. Покрытие также используется для снижения тепловых потерь фасадов и интерьеров домов и устранения промерзаний стен. Содержит полые шариковые наполнители, которые по всей поверхности высушенной цветовой пленки создают тепловой барьер, дающий ощущение более приятного тепла на поверхности, чем при классических красках для стен.

Кроме того, уменьшает возможность появления конденсата водяного пара на поверхности покрытия. В том случае, если конденсат все равно появляется, вода на поверхности высыхает быстрее, чем при обычных красках для стен. Это снижает вероятность появления стенной плесени.

Особенности:

- Атмосферостойкость
- Стойкая к перепадам температур
- Устойчива к УФ излучению
- Защита поверхности от промерзания
- Устойчива к воздействию кислорода и озона
- Препятствует образованию плесени и конденсата

Состав: дисперсия акрилового сополимера, полые шариковые наполнители, пигменты, загустители, целевые добавки, вода. Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход равен толщине покрытия: до 1 мм равен 1 л/м² и до 2мм - 2л/м² соответственно.

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Предназначенная для окраски поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, высолов, не иметь трещин и неровностей.
- Остатки старых лакокрасочных покрытий необходимо удалить, а прочные старые лакокрасочные покрытия вымыть с помощью моющих средств.
- При необходимости исправить неровности поверхности шпатлевкой. Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности необходимо отшлифовать и загрунтовать.
- Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Facade Termo Coat Profi** рекомендуется поверхность обработать одной из грунтовок **Primer LUX, Primer Home, Primer Profi** в соответствии с инструкцией приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Перед применением краску необходимо тщательно перемешать в упаковке.
- Краску наносят малярной щеткой, валиком, методом распыления в один-два слоя с межслойной сушкой не менее 3 часов. Время полной полимеризации в течение 24 часов, полный набор всех характеристик - около 7 суток.
- Толщина каждого слоя 0,5-1,2 мм. Необходимое количество слоев и общая толщина покрытия определяется в каждом случае отдельно в зависимости от теплотехнической задачи заказчика. Рекомендуемая толщина готового покрытия 1-2 мм.
- Окрасочные работы проводить при температуре от + 5°C до +35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 3 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до 35 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.



Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

Водно-дисперсионная интерьерная краска

Interior Universal Profi



Водно-дисперсионная интерьерная краска предназначена для декоративно-защитной окраски стен внутри жилых и общественных помещений, выполненных из различных материалов: цементные и цементно-известковые штукатурки, кирпич, бетон, древесина, а также обои на бумажной и стекловолоконной основе, применяется и для загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических поверхностей.

Высококачественная интерьерная матовая краска на основе акриловых смол, которая предназначена для декоративно-защитной окраски всех видов стен и потолков внутри зданий. Благодаря содержанию высококачественных компонентов и акриловой дисперсии окрашиваемая поверхность имеет привлекательный внешний вид, образуя очень прочное

и стойкое к мытью, гладкое покрытие. Особенно рекомендуется для высококачественной окраски стен в местах, подверженных более интенсивному загрязнению и требующему частого мытья, например, выставочные залы, коридоры, лестничные клетки.

Особенности:

- Прочное покрытие
- Стойкая к мытью – III класс ДСТУ 13300
- Высокая покрывная способность
- Тиксотропная, технологичная в нанесении
- Идеальная для обоев под покраску, гипсокартонных плит
- Экономичный расход
- Наличие баз А и С для колеровки

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, добавки, вода. Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: на однослойное покрытие 140 г/м²-180 г/м² в зависимости от подложки.

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочных покрытий, остатков клеевых покрытий.
- Все трещины, неровности, дефекты поверхности зашпаклевать или заштукатурить.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Interior Universal Profi** рекомендуется обработать поверхность одной из грунтовок **Primer LUX**, **Primer Home** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.
- Краску наносят кистью, валиком, методом распыления в один-два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Окрасочные работы проводить при температуре от + 5°C до + 35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до 35 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

Водно-дисперсионная фасадная краска

Facade Winter Profi



Водно-дисперсионная фасадная краска Facade Winter Profi предназначена для окраски фасадов зданий из любых минеральных основ (штукатурка, шпаклевка, кирпич, бетон, шлакоблок), а также гипсовых и деревянных поверхностей, древесно-волоконистых плит и прочих неметаллических предметов при нормальных и низких температурах до - 10 °C.

Для нанесения на поверхности, утепленные базальтовой или минеральной ватой, применяется рецептура модифицированная силиконом. Маркируется дополнительно стикером.

Возможна покраска стен внутри помещений, где необходимы оптимальные паропроводные и водоотталкивающие свойства, которые обеспечивают длительный срок эксплуатации. Краска

образует прочное, долговечное покрытие, устойчивое к агрессивным атмосферным воздействиям. Выдерживает заморозку до - 30 °С не более одного месяца или пяти циклов замерзания-оттаивания.

Особенности:

- Долговременная защита фасадов
- Хорошая кроющая способность
- Атмосферостойкая
- Высокая паропроницаемость
- Низкое водопоглощение
- Стойкая к мытью – II класс ДСТУ 13300
- Морозостойкая

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.
Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: на однослойное покрытие не более 200 г/м² в зависимости от поверхности

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность должна быть тщательно очищена от льда, воды, рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, масляных, жировых и других загрязнений.
- Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии поверхность обработать грунтовкой Primer Winter Profi. Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.
- Краску наносят кистью, валиком, методом распыления в два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Окрасочные работы проводить при температуре от - 10°C до + 30°C и влажности не более 85 %. Не рекомендуется окраска внешних поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности и при обледенении поверхности.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от 0 до +30 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

Грунтовка

Primer Winter Profi



Универсальная водорастворимая акриловая грунтовка Primer Winter Profi представляет собой дисперсию акриловой смолы с добавлением вспомогательных веществ. Проникая в основу, грунтовка укрепляет ее и улучшает адгезию красок, одновременно снижая их расход за счет уменьшения пористости подложки и снижения и выравнивания ее впитывающей способности.

Область применения

Грунтовка применяется для скрепления бетонных, кирпичных, оштукатуренных и других видов минеральных поверхностей, а также фасадов зданий перед проведением фасадных наружных работ при температуре основания до – 10 °С.

- Создание прочной поверхности для дальнейших лакокрасочных слоев
- Уменьшение расхода последующих слоев красок
- Увеличение водостойкости подложки

- Безопасная для здоровья
- Морозостойкая

Состав: дисперсия акрилового сополимера, наполнители, функциональные добавки, вода.

Расход на однослойное покрытие в зависимости от пористости поверхности составляет 100 г/м²-200 г/м².

Подготовка поверхности перед грунтованием

Поверхность должна быть тщательно очищена от воды, льда, краски, которая отслаивается, высолов, пыли, быть без трещин и неровностей. Трещины и выбоины раскрыть и зашпаклевать соответствующим цементным или цементно - известковым составом. Простукиванием определяются пустоты и отслоения в штукатурке. Слои, которые слабо держатся, хрупкие слои бетона и штукатурки подлежат удалению и последующему оштукатуриванию. Старые прочные покрытия перед покраской достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств.

Грунтовка поверхности

Грунтовку наносить щеткой, валиком или методом распыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, избегая подтеков на стенах. Поверхность оставить до полного высыхания. Нанесение последующего слоя лакокрасочного покрытия возможно через 24 часа. Применять грунтовку при температуре основания до – 10 °С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно

эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от 0 °C до + 30 °C, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

ВНИМАНИЕ! Допускается хранение до -40 °C, но не более 1 месяца или 5 циклов заморозания-оттаивания. В случае заморозания материал разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы.

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003:2018

Водно-дисперсионная грунтовка бетон-контакт

Primer Quartz



Водно-дисперсионная грунтовка бетон-контакт, предназначена для улучшения сцепления гладких оснований перед дальнейшей отделкой - нанесением гипсовых, гипсово-известковых, известково-цементных штукатурок, клея для плитки и т.д. Позволяет улучшить сцепление с бетонной поверхностью. После ее применения штукатурка ляжет на бетон и прослужит много лет. Сцепление с последующим слоем лакокрасочного покрытия обеспечивает кварцевый песок в составе грунтовки.

Область применения

Для обработки поверхности перед нанесением минеральных и полимерных декоративных штукатурок на фасадах, а также внутри помещений по минеральным, цементным, гипсовым

основаниям, ДВП, ДСП, ранее окрашенным поверхностям, пенополистирольным и гипсокартонным листам. Грунтовка позволяет класть керамическую плитку поверх старой без демонтажа, а также наносится на плоскости, ранее окрашенные масляными и алкидными эмалями. Скрепляет старый бетон перед последующими работами. Позволяет уменьшить расходы вязких отделочных материалов и сохранить воду в выравнивающих растворах, необходимую для их схватывания. Благодаря этому штукатурка не трескается от быстрой потери влаги.

Особенности:

- Укрепляет поверхность
- Увеличивает адгезию последующих покрытий
- Образует шершавый, влагостойкий слой покрытия
- Безопасна для здоровья

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, минеральные наполнители, кварцевый песок, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 10 г/л.

Расход грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от пористости и состояния поверхности составляет 250 г/м² -350 г/м².

Подготовка поверхности перед грунтованием

Поверхность очистить от пыли, грязи, старых хрупких покрытий, при необходимости обезжирить. Глянцевую поверхность зашкурить до матового состояния.

Грунтование поверхности

Грунтовку наносить щеткой, валиком, макловицей или методом пневмораспыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, равномерно распределяя. Поверхность оставить до полного высыхания на 3 часа. Применять грунтовку при температуре от + 5 °С до 35 °С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003: 2018

Адгезионная дисперсная смесь

Super Adhesive



Адгезионная дисперсная смесь на основе акриловой смолы с зернистым наполнителем. Предназначена для нанесения на слабовпитывающие поверхности высокой плотности по типу бетонного монолита. Сама же грунтовка очень легко прилипает к такой основе и превращается в прочную пленку. Сцепление с последующим слоем лакокрасочного покрытия обеспечивает крупнозернистый наполнитель в ее составе.

Область применения

Используется для обработки поверхности перед нанесением минеральных и полимерных декоративных штукатурок на фасадах, а также внутри помещений по минеральным, цементным, гипсовым основаниям, ДВП, ДСП, ранее окрашенным поверхностям, пенополистирольным и

гипсокартонным листам. Грунтовка позволяет класть керамическую плитку поверх старой без демонтажа, а также наносится на плоскости, ранее окрашенные масляными и алкидными эмалями. Скрепляет старый бетон перед последующими работами. Позволяет уменьшить расходы вязких отделочных материалов и сохранить воду в выравнивающих растворах, необходимую для их схватывания. Благодаря этому штукатурка не трескается от быстрой потери влаги.

Особенности:

- Укрепляет поверхность
- Увеличивает адгезию последующих покрытий
- Образует шершавый, влагостойкий слой покрытия
- Безопасна для здоровья
- Экономичная

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 10 г/л.

Расход грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от пористости и состояния поверхности составляет 250 г/м² - 350 г/м².

Подготовка поверхности перед грунтованием

Поверхность очистить от пыли, грязи, старых хрупких покрытий, при необходимости обезжирить. Глянцевую поверхность зашкурить до матового состояния.

Грунтование поверхности

Грунтовку наносить щеткой, валиком, макловицей или методом пневмораспыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, равномерно распределяя. Поверхность оставить до полного высыхания на 3 часа. Применять грунтовку при температуре от + 5 °С до + 35 °С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003: 2018

Универсальная водорастворимая акриловая грунтовка

Primer Profi



Универсальная водорастворимая акриловая грунтовка глубокого проникновения представляет собой ультратонкую дисперсию акриловой смолы с добавлением вспомогательных веществ. Проникая глубоко в основу благодаря ультратонкой структуре дисперсии, грунтовка укрепляет ее и улучшает адгезию красок, одновременно снижая их расход за счет уменьшения пористости подложки и снижения и выравнивания ее впитывающей способности.

Область применения

Экологически чистая грунтовка применяется для грунтования стен внутри помещений, а также фасадов зданий из различных видов цементных, цементно - известковых, гипсовых, кладочных

растворов, бетона, асбоцементных плит и других пористых материалов, которые подверглись эрозии в результате длительного воздействия атмосферных

факторов, а также новых стен для гарантии длительной службы покрытия водно - дисперсионными красками.

Особенности:

- Создание прочной адгезии к дальнейшим лакокрасочным слоям
- Уменьшение расходов последующих слоев красок
- Увеличение водостойкости подложки
- Безопасна для здоровья

Состав: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 10 г/л.

Расход грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от пористости поверхности составляет 100 г/м² -200 г/м².

Подготовка поверхности перед грунтованием

Поверхность должна быть тщательно очищена от краски, которая отслаивается, высолов, пыли, быть без трещин и неровностей. Трещины и выбоины раскрыть и зашпаклевать соответствующим цементным или цементно - известковым составом. Простукиванием определяются пустоты и отслоения в штукатурке. Слои, которые слабо держатся, хрупкие слои бетона и штукатурки подлежат удалению и последующему оштукатуриванию. Старые прочные покрытия перед покраской достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств. Ржавые пятна (пятна от ржавчины и воды) удалить с помощью металлической щетки, с последующей промывкой водой из шланга. Если после обработки дефекты поверхности не устраняются, то необходимо провести изоляцию пятен.

Грунтование поверхности

Грунтовку наносить щеткой, валиком или методом пневмораспыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, избегая подтеков на стенах. Поверхность оставить до полного высыхания на 2 часа. Нанесение последующего слоя лакокрасочного покрытия возможно через 2 часа. Применять грунтовку при температуре от + 5 °С до 35 °С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003:2018

Грунтовка **Primer Winter Profi**



Універсальна водорозчинна акрилова грунтовка Primer Winter Profi представляє собою дисперсію акрилової смоли з додаванням допоміжних речовин. Проникаючи в основу, грунтовка зміцнює її і покращує адгезію фарб, одночасно знижуючи їх витрату за рахунок зменшення пористості підкладки і зниження її впитуваності.

Область применения

Грунтовка застосовується для скріплення бетонних, цегляних, штукатурених і інших видів мінеральних поверхонь, а також фасадів будівель перед виконанням фасадних зовнішніх робіт при температурі основи до – 10 °C.

- Створення міцної поверхні для подальших лакофарбових шарів
- Зменшення витрати наступних шарів фарб
- Збільшення водостійкості підкладки
- Безпечна для здоров'я

- Морозостойкая

Состав: дисперсия акрилового сополимера, наполнители, функциональные добавки, вода.

Расход на однослойное покрытие в зависимости от пористости поверхности составляет 100 г/м²-200 г/м².

Подготовка поверхности перед грунтованием

Поверхность должна быть тщательно очищена от воды, льда, краски, которая отслаивается, высолов, пыли, быть без трещин и неровностей. Трещины и выбоины раскрыть и зашпаклевать соответствующим цементным или цементно-известковым составом. Простукиванием определяются пустоты и отслоения в штукатурке. Слои, которые слабо держатся, хрупкие слои бетона и штукатурки подлежат удалению и последующему оштукатуриванию. Старые прочные покрытия перед покраской достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств.

Грунтовка поверхности

Грунтовку наносить щеткой, валиком или методом распыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, избегая подтеков на стенах. Поверхность оставить до полного высыхания. Нанесение последующего слоя лакокрасочного покрытия возможно через 24 часа. Применять грунтовку при температуре основания до – 10 °С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от 0 °С до + 30 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

ВНИМАНИЕ! Допускается хранение до -40 °С, но не более 1 месяца или 5 циклов заморозания-оттаивания. В случае заморозания материал разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы.

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003:2018



Серия Home

Водно-дисперсионная фасадная матовая краска

Facade Home



Водно-дисперсионная матовая краска предназначена для декоративно-защитной окраски фасадов зданий из бетона, оштукатуренных поверхностей, древесины, древесно-волоконистых плит и других неметаллических предметов. Подходит для работ внутри помещений, а также для окраски загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических поверхностей.

Особенности:

- долговременная защита фасадов
- хорошая кроющая способность



- стойкая к мытью – II класс по ДСТУ 13300

- Наличие баз А и С для колеровки.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход на однослойное покрытие не более 180 г/м²

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Предназначенная для окраски поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, высолов, не иметь трещин и неровностей.
- Остатки старых лакокрасочных покрытий необходимо удалить, а прочные старые лакокрасочные покрытия вымыть с помощью моющих средств.
- Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Facade Home** рекомендуется поверхность обработать одной из грунтовок **Primer LUX**, **Primer Home** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.
- Краску наносят малярной щеткой, валиком, методом распыления в два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Окрасочные работы проводить при температуре от + 5°C до + 35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.



Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до 35 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018



Водно-дисперсионная интерьерная краска для влажных помещений

Interior Wet Room Home



Водно-дисперсионная краска для влажных помещений образует глубококоматовое покрытие, устойчивое к истиранию, загрязнениям, к воздействию водяного пара и конденсата, обладает бактерицидным эффектом, предотвращает появление и развитие плесени и грибка, отличается высокой укрывистостью и низким расходом, легко наносится, равномерно распределяется по поверхности, тиксотропная не разбрызгивается, не образует разводов и подтеков, не оставляет следов и не капает с малярного



инструмента, образует паропроницаемое («дышащее») покрытие, устойчива к выгоранию, не желтеет в процессе эксплуатации, выдерживает влажную уборку с применением моющих средств, отличается пониженным грязеудержанием, легко отмывается от бытовых пятен, предназначена для ручной и машинной колеровки.

Особенности:

- Высокая адгезия
- Стойкая к мытью - III класс ДСТУ 13300
- Тиксотропная
- Высокая паропроницаемость
- Высокая кроющая способность

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: не более 200 г/м² в зависимости от подложки.

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочных покрытий, остатков клеевых покрытий.
- Все трещины, неровности, дефекты поверхности стен заштукатурить или зашпаклевать.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Interior Wet Room Home** рекомендуется поверхность обработать одной из грунтовок **Primer LUX**, **Primer Home** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.



- Краску наносят кистью, валиком, методом распыления в два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Окрашочные работы проводить при температуре от + 5°C до + 35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности

- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрашочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °C до +35 °C в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018



Водно-дисперсионная интерьерная краска

Interior White Home



Водно-дисперсионная интерьерная краска предназначена для окраски стен и потолков внутри помещений по бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, кирпичным и другим зашпаклеванным основам. Особенно рекомендуется для окрашивания потолков. Краска образует на поверхности прочное покрытие, устойчивое к сухому истиранию.

Особенности:

- Сияющая снежная белизна
- Не желтеет с течением времени
- Обеспечивает «дыхание» стен
- Стойкая к сухому истиранию



- Не разбрызгивается и легко наносится
- Безопасна для здоровья
- Экономичная

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, добавки, вода. Содержание ЛОС 20 г/л.

Расход: 170 г/м² - 200 г/м²

Подготовка поверхности перед грунтованием

- Поверхность должна быть тщательно очищена от рыхлых образований, пыли, меловой или известковой побелки, старых непрочных покрытий, остатков клеевых покрытий.
- Все трещины, неровности, дефекты поверхности стен и потолков заштукатурить или зашпаклевать.
- Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Грунтование

- Перед окраской водно-дисперсионной краской **Interior White Home** рекомендуется поверхность обработать одной из грунтовок **Primer LUX**, **Primer Home** или **Primer Profi** в соответствии с инструкцией, приведенной на упаковке грунтовки.

Окраска

- Перед применением краску тщательно перемешать в упаковке.
- Краску наносят кистью, валиком, методом распыления в один-два слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.
- Окрасочные работы проводить при температуре от + 5°C до + 35°C.
- Время высыхания при температуре 20±2 °C не более 2 часов.
- По окончании работ инструменты промыть водой.

Меры предосторожности



- Краска пожаро- и взрывобезопасна не содержит токсические и органические растворители.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Окрасочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещение можно эксплуатировать.
- Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С в плотно закрытой таре.

Утилизация: Остатки высохшей краски и пустую тару утилизировать как обычный строительный мусор.

Срок годности: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018



Универсальная водорастворимая акриловая грунтовка

Primer Home



Универсальная водорастворимая акриловая грунтовка хорошо проникает в основу и имеет лучшие адгезионные свойства. Надежно защищает основу от воздействия влаги. Отлично связывает пыль. Уменьшает потерю влаги со шпаклевки и штукатурки, а также различных клеев. Благодаря специальным компонентам эта адгезионная грунтовка предоставляет дополнительные защитные свойства обрабатываемого материала, имеет высокую скорость высыхания и нейтральный запах. После высыхания прозрачная.



Область применения

Применяется для грунтования стен внутри помещений, а также фасадов зданий из различных видов цементных, цементно - известковых, гипсовых, кладочных растворов, бетона, асбоцементных плит и других пористых материалов, которые подверглись эрозии

в результате длительного воздействия атмосферных факторов, а также новых стен для гарантии длительной службы покрытия водно - дисперсионными красками.

Особенности:

- Создание прочной адгезии к дальнейшим лакокрасочным слоям
- Уменьшение расходов последующих слоев красок
- Укрепление основы
- Безопасная для здоровья

Состав: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 10 г/л.

Подготовка поверхности перед грунтованием

Поверхность должна быть тщательно очищена от краски, которая отслаивается, высолов, пыли, быть без трещин и неровностей. Трещины и выбоины раскрыть и зашпаклевать соответствующим цементным или цементно - известковым составом. Простукиванием определяются пустоты и отслоения в штукатурке. Слои, которые слабо держатся, хрупкие слои бетона и штукатурки подлежат удалению и последующей оштукатуриванию. Старые прочные покрытия перед покраской достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств.

Грунтование поверхности

Грунтовку наносить щеткой, валиком или методом пневмораспылением на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, избегая подтеков на стенах. Поверхность оставить до полного высыхания на 2 часа. При необходимости



возможно нанесение второго слоя грунтовки, если основание имеет очень пористую структуру. Нанесение последующего слоя лакокрасочного покрытия возможно через 2 часа. Применять грунтовку при температуре от + 5 °С до + 35°С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Расход грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от пористости поверхности составляет 100 г/м² - 200 г/м².

Меры безопасности

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-003: 2018

WHITE



Серия White

Фасадная водно-дисперсионная краска

White Daisy



Сфера применения: Фасадная водно-дисперсионная краска White Daisy предназначена для декоративно-защитной окраски фасадов зданий из бетона, оштукатуренных поверхностей, древесины, древесно-волоконных плит и других неметаллических предметов. Подходит для работ в помещениях, а также для окраски загрунтованных антикоррозионной грунтовкой металлических поверхностей.

Возможна покраска стен внутри помещения, где необходима паропроницаемость. Оптимальные паропроводные и водоотталкивающие свойства покрытия краски White Daisy обеспечивают длительный срок эксплуатации. Образует прочное, долговечное покрытие, устойчивое к агрессивным атмосферным воздействиям.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, наполнители, добавки, вода.

Особенности:

- Долговременная защита фасадов



- Высокая покрывающая способность
- Прочное покрытие
- Атмосферостойкая
- Безопасна для здоровья
- Экономична

Технические характеристики:

- Разбавитель - вода
- Время высыхания: при 20 °С и относительной влажности 65 % – 2 часа. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания увеличивается.
- Стойкость покрытия к влажному истиранию – III класс ДСТУ 13300
- Возможность тонировки
- Степень блеска - матовая

Подготовка поверхности: поверхность очистить от хрупких покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать. Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.

Для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии поверхность обработать грунтовкой White Aster.

Покраска: перед применением краску тщательно перемешать в упаковке. Обычно краска не требует разбавления, но при необходимости (например, для распыления), допускается разбавление краски водой до 10% по объему для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия, при необходимости, краску разбавить водой (не более 5% от веса краски). Покраску проводить при температуре от +5 °С до +35 °С, влажности не более 85%. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.

Норма расхода составляет не более 210 г/м².

WHITE



Меры безопасности: краска пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания краски, в случае попадания немедленно промыть водой. Нанесение проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки краски утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

WHITE

Фасадная водно-дисперсионная краска

White Lotus



Сфера применения: белоснежная моющаяся фасадная краска для наружных и внутренних работ, для окраски фасадов, обоев и деревянных конструкций внутри помещений. Возможно применять во влажных помещениях – санузлы, кухни, подвалы. Не рекомендуется использовать при низкой температуре и в дождливую погоду. Краска обладает высокой износостойкостью, влагостойкостью и атмосферостойкостью. После нанесения образует ровную матовую поверхность. Легко наносится без подтеков, разводов и брызг. Быстро сохнет. Скрывает микро неровности поверхности, не желтеет со временем. Долговечное покрытие, которое «дышит». Краска White Lotus устойчива к механическому воздействию и атмосферным воздействиям: ультрафиолетовое излучение, осадки, действие воды, пара, конденсата, водных растворов моющих и дезинфицирующих веществ. Краску возможно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, зашпаклеванные и другие минеральные поверхности, а также на гипсокартон, дерево, ДВП, ДСП и на обои под покраску.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

**Особенности:**

- Стойкая к мытью
- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Длительная защита фасадов
- Низкое водопоглощение
- Экологичная
- Тонируется

Технические характеристики:

- Разбавитель - вода
- Время высыхания при 20 °С и относительной влажности 65 % - 2 часа.
- Возможность тонировки
- Стойкость покрытия к влажному истиранию - II класс ДСТУ 13300
- Степень блеска - матовая

Подготовка поверхности: поверхность очистить от хрупких покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать. Наносить краску на свежие цементные и цементно-известковые штукатурки рекомендуется через 28 суток.

Грунтование: Для выравнивания впитывающей способности, улучшения адгезии поверхность обработать грунтовкой White Aster.

Покраска: перед применением краску тщательно перемешать в упаковке. Обычно краска не требует разбавления, но при необходимости (например, для распыления), допускается разбавление краски водой до 10% по объему для первого слоя. Для нанесения финишного покрытия, при необходимости, краску разбавить водой (не более 5% от веса краски). Покраску проводить при

WHITE



температуре от + 5 °С до + 35 °С, влажности не более 85%. Краску наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов.

Норма расхода: в зависимости от цвета и поглощающей способности основания составляет 180 г/м² - 200 г/м².

Меры безопасности: краска пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания краски, в случае попадания немедленно промыть водой. Нанесение проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки краски утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

WHITE



Интерьерная водно-дисперсионная краска

White Orchid



Сфера применения: Для высококачественной и экономичной покраски потолков и стен внутри помещений, мало подверженных механическому износу и воздействию влаги. Предназначена для окраски гипсокартонных, кирпичных, бетонных, оштукатуренных, зашпаклеванных поверхностей. Возможно нанесение по старой водно-дисперсионной краске, после предварительной подготовки поверхности. Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски потолков и стен в сухих помещениях. Подходит для окрашивания путей эвакуации, детских, лечебных и спортивных учреждений.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, добавки, вода.

Особенности:

- Однородная матовая с улучшенной белизной (не менее 91%)
- Высокая покрывающая способность
- Паропроницаемая



- Хорошая адгезия к штукатурке и ранее нанесенным краскам
- Тонируется
- Стойкая к сухой чистке
- Быстро сохнет
- Экологичная

Технические характеристики:

- Разбавитель - вода
- Время высыхания при 20 °С и относительной влажности 65 % - 2 часа.
- Степень блеска - матовая

Подготовка поверхности: новые поверхности очистить от пыли и грязи, ранее окрашенные - от непрочных покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Основа должна быть крепкая, чистая и сухая. Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать.

Грунтование: Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии поверхность обработать грунтовкой White Aster.

Покраска: перед применением краску тщательно перемешать в упаковке. Краску возможно разбавить водой не более 5% от объема. Покраску проводить при температуре от + 5 °С до + 35 °С, влажности не более 85%. Краску наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов. После окончания работ инструменты промыть водой, не допуская высыхания краски.

Норма расхода: в зависимости от цвета и поглощающей способности основания составляет 180 г/м² – 200 г/м².

Меры безопасности: краска пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания краски, в случае попадания немедленно

WHITE



промыть водой. Нанесение проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки краски утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

WHITE



Интерьерная водно-дисперсионная краска

White Violet



Сфера применения: интерьерная моющаяся краска, предназначенная для внутренних работ по бетонным кирпичным и оштукатуренным основаниям, а также для работ по дереву. Применяется для окраски поверхностей, подлежащих значительному механическому износу, а также действия пара и влаги. Создает высококачественное, прочное и долговечное покрытие.

Состав: дисперсия акрилового сополимера, пигменты, наполнители, добавки, вода.

Особенности:

- Высокая покрывающая способность
- Высокая адгезия
- Паропроницаемая
- Улучшенная белизна (не менее 90%)



- Влагостойкая
- Тонируется
- Экологичная

Технические характеристики:

- Растворитель - вода
- Время высыхания при 20 °С и относительной влажности 65 % - 2 часа
- Степень блеска - матовая
- Стойкая к мытью - III класс ДСТУ 13300

Подготовка поверхности: новые поверхности очистить от пыли и грязи, ранее окрашенные - от непрочных покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Основа должна быть крепкая, чистая и сухая. Дефекты поверхности заштукатурить или зашпаклевать.

Грунтование: Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии поверхность обработать грунтовкой White Aster.

Покраска: перед применением краску тщательно перемешать в упаковке. Краску возможно разбавить водой не более 5% от объема. Покраску проводить при температуре от + 5°С до + 35°С, влажности не более 85%. Краску наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 2 слоя с межслойной сушкой не менее 2 часов. После окончания работ инструменты промыть водой, не допуская высыхания краски.

Норма расхода: в зависимости от цвета и поглощающей способности основания составляет 180 г/м² - 200 г/м².

Меры безопасности: краска пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания краски, в случае попадания немедленно промыть водой. Нанесение проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения



можно эксплуатировать. Краску хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки краски утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-002:2018

WHITE

Грунтовка

White Aster



Сфера применения: Экологически чистая акриловая грунтовка, которая применяется для грунтования стен внутри помещений, а также фасадов зданий. Скрепляет основание и улучшает адгезию красок, снижая их расход за счет уменьшения пористости оснований. Грунтовка предназначена для укрепления поверхностного слоя (штукатурки, шпаклевки, цементно-песчаной стяжки, кирпича, бетона, шлакоблока, гипсокартона).

Состав: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода

Особенности:

- Выгодная цена и универсальность
- Закрепляет поверхностный слой минеральных оснований
- Обеспечивает адгезию последующих слоев краски и связывает остатки пыли
- Уменьшает расход краски

**Технические характеристики:**

- Растворитель - вода
- Норма расхода 100 г/м² – 200 г/м²
- Время высыхания до степени 3 при 20 °С – не более 2 часов
- Внешний вид пленки после высыхания - ровная однородная прозрачная

Подготовка поверхности: Перед нанесением грунтовки поверхность должна быть тщательно очищена от краски, отслоений, высолов, пыли, быть без трещин и неровностей. Трещины и выбоины раскрыть и зашпаклевать соответствующим цементным или цементно - известковым составом. Простукиванием определяются пустоты и отслоения в штукатурке. Слои, которые слабо держатся, хрупкие слои бетона и штукатурки подлежат удалению и последующему оштукатуриванию. Старые прочные покрытия перед покраской достаточно вымыть водой с добавлением моющих средств.

Грунтовка поверхности: Грунтовку наносить щеткой, валиком или методом пневмораспыления на очищенную от загрязнений и подготовленную соответствующим образом основу. Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон - через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Грунтовку наносить в 1 слой, избегая подтеков на стенах. Поверхность оставить до полного высыхания на 2 часа. Применять грунтовку при температуре от + 5 °С до + 35°С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Меры безопасности: грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.



Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления .

ТУ У 20.3-41002093-003:2018

WHITE



Грунтовка бетон-контакт

White Iris



Сфера применения: грунтовка предназначена для предварительной обработки поверхности под штукатурку плотных, гладких, непоглощающих оснований с целью улучшения сцепления последующих отделочных слоев с поверхностью, а также перед укладкой керамической плитки. Применяется для наружных работ и работ внутри помещений во всех типах зданий и сооружений.

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, минеральные наполнители, функциональные добавки, вода.

Особенности:

- Для наружных и внутренних работ
- Образует шероховатую поверхность
- Увеличивает адгезию последующих покрытий
- Снижает водопоглощение основания



- Экономична
- Безопасна для здоровья

Технические характеристики:

- Растворитель - вода
- Время высыхания на отлип - 2-4 часа, полное высыхание - 24 часа при нормальных условиях.
- Внешний вид после высыхания - рельефное однородное покрытие

Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений и старых покрытий, отслоений. Не допускается наносить грунтовку на замерзшую поверхность.

Грунтование: грунтовку наносить щеткой или валиком в один слой на очищенную от загрязнений и подготовленную должным образом поверхность. Свежие цементные штукатурки возможно грунтовать через 3-4 недели, бетон - через 1 месяц. Перед применением грунтовку тщательно перемешать в упаковке. Поверхность оставить до полного высыхания. Применять грунтовку при температуре от + 5 °С до + 35 °С. Инструменты после окончания работ промыть водой.

Расход грунтовки на однослойное покрытие в зависимости от пористости и состояния поверхности составляет 250 г/м² - 500 г/м².

Меры безопасности: грунтовка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания грунтовки, в случае попадания немедленно промыть водой. Грунтовочные работы проводить в хорошо вентилируемых помещениях. Проветривать помещения следует до исчезновения специфического для материала запаха, после чего помещения можно эксплуатировать. Грунтовку хранить и транспортировать при температуре от + 5 °С до + 35 °С, в плотно закрытой таре. Беречь от детей!

Утилизация: Пустую тару и засохшие остатки грунтовки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления

ТУ У 20.3-41002093-003:2018



Штукатурки

Декоративная акриловая штукатурка «Барашек»



Фракции

- 1,0 мм
- 1,5 мм
- 2,0 мм

Назначение: материал предназначен для получения толстослойных защитно-декоративных покрытий фасадов зданий с различной структурой и внешним видом по типу «барашек».

Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка), так и оснований, хорошо покрытых малярным слоем на полимерной основе. Нанесение на бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку



возможно через 28 дней после высыхания при влажности подложки меньше 4%. Возможно использование как снаружи зданий, так и внутри помещений.

Особые свойства:

- Высокая устойчивость к вредному воздействию атмосферных факторов;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
- Широкая палитра цветов;
- Большой выбор фактур и размеров зерен;
- Высокая паропроницаемость;
- Легкое нанесение и формирование узора;
- Эффективно скрывает мелкие неровности и царапины на поверхности;
- Наличие баз А и С для колеровки

Состав: акриловая дисперсия, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 15 г/л.

Норма расхода: 2,0 кг / м² - 3,0 кг / м² (Расход 10 м² / Масса нетто 25 кг)

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от хрупких покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности зашпаклевать. Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Для улучшения адгезии поверхность нужно прогрунтовать грунтовкой **Primer Quartz, Super Adhesive** или **White Iris** согласно инструкции, указанной на упаковке.

Способ применения

Перед применением материал тщательно перемешать в упаковке. После высыхания грунтовочного слоя, по нему укладывается равномерный слой штукатурки «Барашек», толщиной, равной величине зерна, с помощью полутерка из нержавеющей стали. Полутерок нужно держать под углом. По истечении времени, которое необходимо для образования поверхностной пленки, когда материал практически не прилипает к инструменту (примерно 15 минут при нормальных условиях), ему необходимо придать однородную фактуру с помощью пластикового полутерка. Фактура поверхности образуется за счет того, что материал содержит зерна наполнителя одной фракции, которые придают покрытию фактуру плотно уложенных мелких камней. Работы по нанесению материала и обработке покрытия необходимо проводить непрерывно, при этом наносить материал на следующий участок



поверхности с перекрытием уже окрашенного участка «мокрый по мокрому», чтобы избежать появления после высыхания разделительных полос, с отличной структурой поверхности. Работы по нанесению материала можно прекращать в углах и местах разграничения окрашенной поверхности.

Время высыхания

Покрытие высыхает в течение 5 – 6 часов при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и влажности $(65 \pm 5)\%$, а полностью отверждается в течение семи суток. При температуре ниже 20°C продолжительность высыхания и отверждение увеличивается. Нанесение проводить при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$. После окончания работы инструменты промыть водой.

Меры безопасности

Штукатурка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания материала, в случае попадания немедленно промыть водой. Штукатурку хранить и транспортировать при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+35^\circ\text{C}$, в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки штукатурки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-004: 2019



Декоративная акриловая штукатурка «Короед»



Фракции

- 1,0 мм
- 1,5 мм
- 2,0 мм

Назначение: материал предназначен для получения толстослойных защитно-декоративных покрытий фасадов зданий с различной структурой и внешним видом по типу «короед». Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка), так и оснований, хорошо покрытых малярным слоем на полимерной основе. Нанесение на бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку



возможно через 28 дней после высыхания при влажности подложки меньше 4%. Возможно использование как снаружи зданий, так и внутри помещений.

Особые свойства:

- Высокая устойчивость к вредному воздействию атмосферных факторов;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
- Широкая палитра цветов;
- Большой выбор фактур и размеров зерен;
- Высокая паропроницаемость;
- Легкое нанесение и формирование узора;
- Эффективно скрывает мелкие неровности и царапины на поверхности;
- Наличие баз А и С для колеровки

Состав: акриловая дисперсия, минеральные наполнители, пигменты, функциональные добавки, вода. Содержание ЛОС 15 г/л.

Норма расхода: 2,0 кг / м² - 3,0 кг / м² (Расход 10 м² / Масса нетто 25 кг)

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от хрупких покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности зашпаклевать. Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Для улучшения адгезии поверхность нужно прогрунтовать грунтовкой **Primer Quartz, Super Adhesive** или **White Iris** согласно инструкции, указанной на упаковке.

Способ применения

Перед применением материал тщательно перемешать в упаковке. После высыхания грунтовочного слоя, по нему укладывается равномерный слой штукатурки «Короед», толщиной, равной величине зерна, с помощью полутерка из нержавеющей стали. Полутерок нужно держать под углом. По истечении времени, которое необходимо для образования поверхностной пленки, когда материал практически не прилипает к инструменту (примерно 15 минут при нормальных условиях), ему необходимо придать однородную фактуру с помощью пластиковой полутерка. Фактура «короед» получается за счет того, что крупные зерна наполнителя, содержащиеся в штукатурке, вращаясь при формировании, расчерчивают покрытия в соответствии с направлением движения полутерка. Благодаря различным методам формирования (вертикально, горизонтально, кругами) можно придать покрытию



индивидуальный вид. Работы по нанесению материала и обработке покрытия необходимо проводить непрерывно, при этом наносить материал на следующий участок поверхности с перекрытием уже окрашенного участка «мокрый по мокрому», чтобы избежать появления после высыхания разделительных полос, с отличной структурой поверхности. Работы по нанесению материала можно прекращать в углах и местах разграничения окрашенной поверхности.

Время высыхания

Покрытие высыхает в течение 5 – 6 часов при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и влажности $(65 \pm 5)\%$, а полностью отверждается в течение семи суток. При температуре ниже 20°C продолжительность высыхания и отверждение увеличивается. Нанесение проводить при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$. После окончания работы инструменты промыть водой.

Меры безопасности:

Штукатурка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания материала, в случае попадания немедленно промыть водой. Штукатурку хранить и транспортировать при температуре выше от $+5^\circ\text{C}$ до 35°C , в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки штукатурки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-004: 2019



Декоративная силиконовая штукатурка «Барашек»



Фракции

- 1,0 мм
- 1,5 мм
- 2,0 мм

Назначение: материал предназначен для получения толстослойных защитно-декоративных покрытий фасадов зданий с различной структурой и внешним видом по типу «барашек».

Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка, кирпич, гипсокартон, газобетон, пенобетон), так и оснований, хорошо покрытых малярным слоем на полимерной основе. Нанесение на бетон, цементную



и цементно-известковую штукатурку возможно через 28 дней после высыхания при влажности подложки меньше 4%. Возможно использование как снаружи зданий, так и внутри помещений.

Особые свойства:

- Высокая устойчивость к вредному воздействию атмосферных факторов;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
- Широкая палитра цветов;
- Большой выбор фактур и размеров зерен;
- Высокая паропроницаемость;
- Легкое нанесение и формирование узора;
- Эффективно скрывает мелкие неровности и царапины на поверхности;
- Наличие баз А и С для колеровки

Состав: дисперсия акрилового полимера, силиконовая эмульсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки. Содержание ЛОС 15 г/л.

Норма расхода: 2,0 кг / м² - 3,0 кг / м² (Расход 10 м² / Масса нетто 25 кг)

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от хрупких покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности зашпаклевать. Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Для улучшения адгезии поверхность нужно прогрунтовать грунтовкой **Primer Quartz, Super Adhesive** или **White Iris** согласно инструкции, указанной на упаковке.

Способ применения

Перед применением материал тщательно перемешать в упаковке. После высыхания грунтовочного слоя, по нему укладывается равномерный слой штукатурки «Барашек», толщиной, равной величине зерна, с помощью полутерка из нержавеющей стали. Полутерок нужно держать под углом. По истечении времени, которое необходимо для образования поверхностной пленки, когда материал практически не прилипает к инструменту (примерно 15 минут при нормальных условиях), ему необходимо придать однородную фактуру с помощью пластикового полутерка. Фактура поверхности образуется за счет того, что материал содержит зерна наполнителя одной фракции, которые придают покрытию фактуру плотно уложенных мелких камней. Работы по нанесению материала и обработке покрытия



необходимо проводить непрерывно, при этом наносить материал на следующий участок поверхности с перекрытием уже окрашенного участка «мокрый по мокрому», чтобы избежать появления после высыхания разделительных полос, с отличной структурой поверхности. Работы по нанесению материала можно прекращать в углах и местах разграничения окрашенной поверхности.

Время высыхания

Покрытие высыхает в течение 5 – 6 часов при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и влажности $(65 \pm 5)\%$, а полностью отверждается в течение семи суток. При температуре ниже 20°C продолжительность высыхания и отверждение увеличивается. Нанесение проводить при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$. После окончания работы инструменты промыть водой.

Меры безопасности

Штукатурка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания материала, в случае попадания немедленно промыть водой. Штукатурку хранить и транспортировать при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до 35°C , в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки штукатурки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-004: 2019



Декоративная штукатурка «Короед»



Фракции

- 1,0 мм
- 1,5 мм
- 2,0 мм

Назначение: материал предназначен для получения толстослойных защитно-декоративных покрытий фасадов зданий с различной структурой и внешним видом по типу «короед». Предназначена как для минеральных оснований (таких, как бетон, цементная, цементно-известковая штукатурка, кирпич, гипсокартон, газобетон, пенобетон), так и оснований,



хорошо покрытых малярным слоем на полимерной основе. Нанесение на бетон, цементную и цементно-известковую штукатурку возможно через 28 дней после высыхания при влажности подложки меньше 4%. Возможно использование как снаружи зданий, так и внутри помещений.

Особые свойства:

- Высокая устойчивость к вредному воздействию атмосферных факторов;
- Высокая устойчивость к механическим повреждениям;
- Широкая палитра цветов;
- Большой выбор фактур и размеров зерен;
- Высокая паропроницаемость;
- Легкое нанесение и формирование узора;
- Эффективно скрывает мелкие неровности и царапины на поверхности;
- Наличие баз А и С для колеровки

Состав: дисперсия акрилового полимера, силиконовая эмульсия, наполнители, пигменты, функциональные добавки. Содержание ЛОС 15 г/л.

Норма расхода: 2,0 кг / м² - 3,0 кг / м² (Расход 10 м² / Масса нетто 25 кг)

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от хрупких покрытий, пыли, меловых и известковых белил, масляных, жировых и других загрязнений. Дефекты поверхности зашпаклевать. Подготовка поверхности осуществляется в соответствии с ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 и ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Для улучшения адгезии поверхность нужно прогрунтовать грунтовкой **Primer Quartz, Super Adhesive** или **White Iris** согласно инструкции, указанной на упаковке.

Способ применения

Перед применением материал тщательно перемешать в упаковке. После высыхания грунтовочного слоя, по нему укладывается равномерный слой штукатурки «Короед», толщиной, равной величине зерна, с помощью полутерка из нержавеющей стали. Полутерок нужно держать под углом. По истечении времени, которое необходимо для образования поверхностной пленки, когда материал практически не прилипает к инструменту (примерно 15 минут при нормальных условиях), ему необходимо придать однородную фактуру с помощью пластиковой полутерка. Фактура «короед» получается за счет того, что крупные зерна наполнителя, содержащиеся в штукатурке, вращаясь при формировании, расчерчивают



покрытия в соответствии с направлением движения полутерка. Благодаря различным методам формирования (вертикально, горизонтально, кругами) можно придать покрытию индивидуальный вид. Работы по нанесению материала и обработке покрытия необходимо проводить непрерывно, при этом наносить материал на следующий участок поверхности с перекрытием уже окрашенного участка «мокрый по мокрому», чтобы избежать появления после высыхания разделительных полос, с отличной структурой поверхности. Работы по нанесению материала можно прекращать в углах и местах разграничения окрашенной поверхности.

Время высыхания

Покрытие высыхает в течение 5 – 6 часов при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ и влажности $(65 \pm 5)\%$, а полностью отверждается в течение семи суток. При температуре ниже 20°C продолжительность высыхания и отверждение увеличивается. Нанесение проводить при температуре от $+5^\circ\text{C}$ до $+30^\circ\text{C}$. После окончания работы инструменты промыть водой.

Меры безопасности:

Штукатурка пожаро- и взрывобезопасная, не содержит органических токсичных растворителей. Защищать глаза и кожу от попадания материала, в случае попадания немедленно промыть водой. Штукатурку хранить и транспортировать при температуре выше от $+5^\circ\text{C}$ до 35°C , в плотно закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей и влаги. Беречь от детей!

Утилизация: пустую тару и засохшие остатки штукатурки утилизировать как обычный строительный мусор.

Гарантийный срок хранения: 18 месяцев от даты изготовления.

ТУ У 20.3-41002093-004: 2019



Редакция 07.02.2020

Изготовитель: ООО «Интернэшнл Коатинг Текнолоджис»

ул. Курсантская, 21, г. Днепр, Украина, 49000

т. +38 (056) 7-171-171, info@ict-ua.com, www.ict-ua.com